



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042328		1ere Gachée : 08:34 (1)		Date : 25/06/2026 SAV2606237882		Zone : ZONE 01	
Quantité : 6.00 m3		Réf. commande(2) : 0324301723		Véhicule : EJ 666 GF		SOP10	
Client : batysilo batysilo		Chantier : batysilo batvsilo		Chauffeur : AURELIEN		Transport : AURELIEN	
21 place charlemagne		calipso		rue du haut		80210 tours en vimeu	
08130 attigny		ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART	
convenue réelle		debut fin		chantier centrale		ATTENTE	
09:13		00:00		Quantite Origine : 30.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3	
				Livree Reelle : 6.00		CONSEILS DE SECURITE:	
						XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
841		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (	
						0.40 %	
						S3 (100 à 150 mm) 22.4	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				300		C 30/37	
Appellation commerciale : BPS C30/37 XF1(F) D22 S3 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 23°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
		PRE 510 0.5 %		Nom:		Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Type et quantité:		Signature:			
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non