



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 1ere Gachée : 09:17 (1) 002042330 Quantité : 0.60 m3		Date : 25/06/2026 BPE2606257886 Réf. commande(2) : 02.35.94.70.14		Zone : ZONE 00 Véhicule : SC LONGROY Chauffeur : SC Transport : SOUS CENTRAL	
Client : MARTIN GUI ENT MARTIN GUI 10 GRANDE RUE 76340 Blangy-sur-Bresle		Chantier : sc sous centrale sc		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 0.60 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.60	
09:07					
Code Formule S906		Désignation(6)(8) BCP NF EN 206 A2/CN		Certification AUCUNE	
Classe d'exposition(3) AUCUNE		Classe chlorure 0.40 %		Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)	
Dmax 12.5		Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type) 0	
Dosage(C+Ka)(5) 250		Résistance caractéristique(4) AUCUNE			
Appellation commerciale : BCP 250 D12 S1 II42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 26°C	
Propriétés spécifiées :					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non