



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098725	1ere Gachée : 07:04 (1) Quantité : 8.00 m3	Date : 26/06/2026 012606249251 Réf. commande(2) :	Zone : ZONE 02 Véhicule : FF122NQ Chauffeur : JORDY Transport : YUNG								
Client : PINTO ENT PINTO 48 RUE JULES VERNE BP 90114 35301 FOUGERES CEDEX		Chantier : GRANDVILLI GRANDVILLIERS 20 AVENUE SAGET LIN 2000 60210 GRANDVILLIERS		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures 							
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin					DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00
06:33											
Code Formule 829XC1	Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN	Certification	Classe d'exposition(3) XC1, XC2(F)	Classe chlorure 0.40 %	Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)	Dmax 22.4					
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF			Additions(type) 254	Dosage(C+Ka)(5) 254	Résistance caractéristique(4) C 25/30						
Appellation commerciale : BPS C25/30 XC1(F) D22 S3 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 22°C						
Propriétés spécifiées :											
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE						
			PRE 510 1.1 %		Nom: Signature du client:						
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:								

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non