



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                                                                                   |  |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001P00053108                                                   |  | 1ere Gachée : 11:27 (1)                                                           |  | Date : 26/06/2026                                                                                  |  | Zone :                                                                                                                                                   |  |
| Quantité : 0.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                                                                |  | Véhicule :                                                                                         |  | Chaufeur :                                                                                                                                               |  |
| Client : PREFA                                                          |  | Chantier : PREFA A5211C50                                                         |  | Transport :                                                                                        |  | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                                                         |  | DEPART<br>chantier                                                                                 |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| ATTENTE<br>00:00                                                        |  | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00 |  | Xl:irritant<br> |  | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| Code Formule<br>A5211C50SONDE                                           |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN                                          |  | Certification<br>XF1, XC3, XC4, XD1 (                                                              |  | Classe d'exposition(3)<br>0.40 %                                                                                                                         |  |
| Classe chlorure<br>SF1                                                  |  | Consistance(7)<br>12                                                              |  | Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                                                 |  | Additions(type)<br>0                                                                                                                                     |  |
| Dosage(C+Ka)(5)<br>360                                                  |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 50/60                                          |  | Appellation commerciale : C50/60 XF1(F) D12 SF1 II 52.5                                            |  | Carac. complementaire :                                                                                                                                  |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  | SERVICES                                                                          |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)                                                                |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                   |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                                                                        |  | Nom:<br>Signature du client:                                                                       |  |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non