



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 1ere Gachée : 14:11 (1) 002042366 Quantité : 2.50 m3		Date : 29/06/2026 BPE2601147392 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE 00 Véhicule : EK015AZ Chauffeur : HERVE Transport : HUE							
Client : SOPAGGLO SOPRAGGLO LONGROY LONGROY 76260 LONGROY		Chantier : LONGROY LONGROY prefa 76260 LONGROY		CONSEILS DE SECURITE: Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle 14:22		DECHARGEMENT debut fin DEPART chantier RETOUR centrale ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 7.70 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.50							
Code Formule PREFAXA		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification XA3 (F)		Classe d'exposition(3) 0.65 %		Classe chlorure SF1		Consistance(7) Dmax 22	
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF				Additions(type) 360		Dosage(C+Ka)(5) C 40/50		Résistance caractéristique(4)			
Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D22 S4 42 PM				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 18°C					
Propriétés spécifiées :											
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
				MV 885 0.1 % SPHRE 5146 0.7 %				Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non