



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098777		1ere Gachée : 08:31 (1)		Date : 30/06/2026 012606199220		Zone : ZONE 03	
Quantité : 10.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : PREVILLER; PREVILLERS		Véhicule : ET489LJ	
Client : FONDA FONDASOLUTION		162 AV DE LA CIGALIERE		PARC EOLIEN LE BOIS DES GALLETS 60360 PREVILLERS		Chauffeur : MELANIE	
84250 LE THOR						Transport : MELANIE	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
09:17				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 250.00 m3 Quantite Restante : 124.00 m3 Livree Reelle : 10.00	
Code Formule D3370		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification		Classe d'exposition(3) XA1 (F)	
						Classe chlorure 0.65 %	
						Consistance(7) S3 (100 à 150 mm)	
						Dmax 22	
Ciment(type et classe) CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF				Additions(type) 322		Résistance caractéristique(4) C 30/37	
Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D22 S3 III 42 PM				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 14°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
M3 POMPE				PRE 510 0.7 % MasterSet R 100 0.1 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:				Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non