



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098783		1ere Gachée : 09:51 (1)		Date : 30/06/2026 012606199220		Zone : ZONE 03	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : DC682JM		Chauffeur : AIME	
Client : FONDA FONDASOLUTION		Chantier : PREVILLER\$ PREVILLERS		Transport : AIME		CONSEILS DE SECURITE:	
162 AV DE LA CIGALIERE		PARC EOLIEN		Quantite Origine : 250.00 m3		XI:irritant	
84250 LE THOR		LE BOIS DES GALLETS		Quantite Restante : 95.00 m3		en aucun cas nos produits	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		ou entrer en contact avec la	
convenue réelle		debut fin		chantier		peau au risque de provoquer	
10:25		ATTENTE		Livree Reelle : 8.00		des allergies des rougeurs	
		centrale				ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
D3370		BPS NF EN 206 A2/CN				XA1 (F)	
						0.65 %	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF				322		C 30/37	
Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D22 S3 III 42 PM		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 15°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
M3 POMPE		PRE 510 0.7 %		Nom:			
		MasterSet R 100 0.1 %		Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:					
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non