



SOPRAGGLO

LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042388		1ere Gachée : 06:27 (1)		Date : 01/07/2026 TOM2606297891		Zone : ZONE 00	
Quantité : 0.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC LONGROY		Sous CENTRALE LON	
Client : max tp 80 max tp 80		Chantier : sc		sous centrale		Chauffeur : SC	
		frucourt				Transport : SOUS CENTRAL	
		sc				CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle 13:14		DECHARGEMENT debut fin 		DEPART chantier 		RETOUR centrale 	
		ATTENTE		00:00		Quantite Origine : 2.20 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 0.50	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
M55		MORTIER				AUCUNE	
				Classe chlorure		Consistance(7)	
				AUCUNE		S1 (10 à 40 mm)	
				Dmax		4	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF						300	
				Résistance caractéristique(4)		AUCUNE	
Appellation commerciale : PSP MORTIER 300 S1 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 11°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:			
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non