



SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 003301532		1ere Gachée : 09:51 (1)		Date : 01/07/2026 bpe2606262341		Zone :	
Quantité : 6.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : forrest l forrest l abbave		Véhicule : EC-175-KG	
Client : FERLIN FERLIN		rue du soleil levant		forrest l abbave		SOP10	
						Chauffeur : STEPHANE	
						Transport : STEPHANE	
						CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE		Quantite Origine : 10.20 m3		Quantite Restante : 4.20 m3		Livree Reelle : 6.00	
10:30		00:00					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
CEMC20						Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						Dmax	
						4	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF				320		C20-F4	
Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 5°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
		ADCEM sac rouge 22.5 kg 1		Nom:			
		CHRYSO @Optima 1369 0.52 %		Signature du client:			
		CEMEXA STABICEM 0.86 %					
		Chryso@Screed CLAW 2.0 0.17 %					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:					
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non