



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001098916		1ere Gachée : 13:21 (1)		Date : 07/07/2026 012607079317		Zone : ZONE 02	
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : FD465EC		SOP01	
Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F		Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE		Chauffeur : SEBASTIEN		SEBASTIEN	
BU01426 TSA 97814		rue du capitaine fay		Transport :			
2QT CHEM D'ARMANCOURT		80290 POIX DE PICARDIE		CONSEILS DE SECURITE:			
60201 COMPIEGNE CEDEX				XI:irritant		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:00		00:00		Quantite Origine : 4.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3	
				Livree Reelle : 4.00			
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
723S4	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	S4 (160 à 210 mm)	12.5	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 308	Résistance caractéristique(4) C 25/30		
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D12 S4 II 42			Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 23°C		
Propriétés spécifiées :							
SERVICES			ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
MIXO POMPE 21 ML S4			SPHRE 3000 0.7 %		Nom:		
					Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			Signature:				

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non