



SOPRAGGLO

NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 003301595		1ere Gachée : 14:27 (1)		Date : 08/07/2026		bpe2607072392		Zone :	
Quantité : 3.50		m3		Réf. commande(2) :				Véhicule : FD465EC	
Client : DEMOUY demouy				Chantier : abbeville abbeville				SOP01	
				103 rive gauche de la somme				Chauffeur : SEBASTIEN	
				abbeyville				SEBASTIEN	
								Transport :	
								CONSEILS DE SECURITE:	
								XI:irritant	
								en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
13:45								00:00	
								Quantite Origine : 3.50 m3	
								Quantite Restante : 0.00 m3	
								Livree Reelle : 3.50	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
805		BPS NF EN 206 A2/CN				X0 (F)		0.40 %	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				0		200		C 16/20	
Appellation commerciale : BPS C16/20 X0(F) D22 S3 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 37°C			
Propriétés spécifiées :									
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
MIXO POMPE 21 ML				PRE 510		0.8 %		Nom:	
								Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:					
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non