



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001099047		1ere Gachée : 09:11 (1)		Date : 17/07/2026		Zone : SOUS CENTRALE	
		Quantité : 0.25 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC ESCLES	
Client : COMPT		COMPTANT		Chantier : SC		SOUS CENTRALE	
				mr renault		Chauffeur : SC	
						Transport : SOUS CENTRAL	
						CONSEILS DE SECURITE:	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale				ATTENTE		Quantite Origine : 0.25 m3	
09:09				00:00		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 0.25	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
M54		MORTIER				AUCUNE	
						Classe chlorure	
						AUCUNE	
						Consistance(7)	
						S1 (10 à 40 mm)	
						Dmax	
						4	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				0		250	
						Résistance caractéristique(4)	
						AUCUNE	
Appellation commerciale : PSP MORTIER 250 S1 II 42				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 17°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
						Nom:	
						Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:			
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non