



SOPRAGGLO

LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042664		1ere Gachée : 06:19 (1)		Date : 22/07/2026 tom2607207958		Zone : ZONE 04	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : FE-417-MZ		FE-417-MZ	
Client : poupart poupart		Chantier : nesle hode nesle hodena		Chauffeur : ROM		Transport : ROMAIN	
		383 route d'hodeng					
		76270 nesle hodeng					
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale				ATTENTE		Quantite Origine : 120.00 m3	
07:03				00:00		Quantite Restante : 75.00 m3	
						Livree Reelle : 8.00	
X CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
358VH		BPS NF EN 206 A2/CN				XA3 (F)	
						Classe chlorure	
						0.65 %	
						Consistance(7)	
						S4 (160 à 210 mm)	
						Dmax	
						20	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF						370	
						Résistance caractéristique(4)	
						C 40/50	
Appellation commerciale : C40/50 XA3(F) D20 S4 III 42 PM				Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 8°C	
Propriétés spécifiées :							
SERVICES				ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
				SPHRE 3000 0.8 %		Nom:	
						Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):				Signature:			
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non