



SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 1ere Gachée : 07:28 (1)		Date : 24/07/2026 012607229390		Zone : ZONE 07	
001099168 Quantité : 5.00 m3		Réf. commande(2) : 03.44.29.93.03		Véhicule : ED749MP	
Client : DUMONT LE SARL DUMONT LE		Chantier : ST NICOLAS ST NICOLAS D'ALIE		Chauffeur : JULIEN	
148 RUE DE LABRUYERE		RUE DE MILAN		Transport : JULIEN	
0660739899		76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT		CONSEILS DE SECURITE:	
60700 SACY LE GRAND				XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
11:30		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
		Quantite Origine : 6.00 m3			
		Quantite Restante : 1.00 m3			
		Livree Reelle : 5.00			
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
CEMC20				Classe d'exposition(3)	
				Classe chlorure	
				Consistance(7)	
				Dmax	
				4	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				320	
				Résistance caractéristique(4)	
				C20-F4	
Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 13°C	
Propriétés spécifiées :					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
		Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1		Nom:	
		PRE 510 0.17 %		Signature du client:	
		MasterSet R 100 0.19 %			
		CEMEXA STABICEM 0.86 %			
		CHRYSO@Optima 1190 0.59 %			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:			
Type et quantité:					
Demandeur:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non