



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001099177		1ere Gachée : 10:13 (1)		Date : 24/07/2026 012607229389		Zone : ZONE 05	
Quantité : 10.50 m3		Réf. commande(2) : 03.44.29.93.03		Véhicule : ES657GH		SOP07	
Client : DUMONT LE SARL DUMONT LE		Chantier : MESNIERES MESNIERES EN BR		Chauffeur : GERALD		Transport : GUEGAN	
148 RUE DE LABRUYERE		LEs DESSUS DE MESNIERES		0660739899		76270 MESNIERES EN BRAY	
0660739899		ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART	
60700 SACY LE GRAND		convenue réelle		debut fin		chantier centrale	
08:30		ATTENTE		Quantite Origine : 8.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3	
00:00		Livree Reelle : 10.50		CONSEILS DE SECURITE:		XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
CEMC20		Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
CEMC20		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure		Consistance(7)	
CEMC20		Dmax		4			
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF				320		C20-F4	
Appellation commerciale : CEMFLOOR C20 F4 sans pellicule		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 19°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
FIBRE STRUX		Sac SCREEDFINISH FB 0.6 1 PRE 510 0.17 % MasterSet R 100 0.19 % CEMEXA STABICEM 0.86 % CHRYSO@Optima 1190 0.59 %		Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:					
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non