



SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042798		1ere Gachée : 08:39 (1)		Date : 30/07/2026		bpe2509126923		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 0.50 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : SC		SC		Véhicule : SC LONGROY	
Client : kj construct kj construction		Chantier : tully		Transport :		SOUS CENTRALE LON		Chauffeur : SC	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale		ATTENTE	
14:28		00:00		Quantite Origine : 0.60 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 0.50	
Code Formule M53		Désignation(6)(8) MORTIER		Certification		Classe d'exposition(3) AUCUNE		Classe chlorure AUCUNE	
Ciment(type et classe) CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 200		Résistance caractéristique(4) AUCUNE		Consistance(7) S1 (10 à 40 mm)	
Dmax 4		Appellation commerciale : PSP MORTIER 200 S1 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 16°C		Propriétés spécifiées :	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		Nom:		Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non