



SOPRAGGLO

LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002042860		1ere Gachée : 07:35 (1)		Date : 04/08/2026 BPE2608038018		Zone : ZONE 01	
Quantité : 4.30 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : ED279RW		SOP04	
Client : COMPTANT COMPTANT		Chantier : tours en v massard		Chauffeur : KARINE		DUPUIS	
Rue de Grebault 0689608832 tours en vimeu		Transport :		CONSEILS DE SECURITE:			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 08:00		Quantite Origine : 4.30 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.30		 XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
Code Formule ROULE808		Désignation(6)(8) PRODUIT SPECIAL		Certification XF2 (F)		Classe d'exposition(3) 0.65 %	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type) 350		Dosage(C+Ka)(5) 350		Résistance caractéristique(4) S3 (100 à 150 mm) 8	
Appellation commerciale : DESAC 350 D8R S3 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 19°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
VBA 2012 10L BLEU FIBRES POLYPROPYLENE		EA 200 DIL 0.1 % MasterPolyheed 911 0.6 %		Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non