



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |  |                                          |  |                                |  |                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099285                                                      |  | 1ere Gachée : 08:48 (1)                  |  | Date : 04/08/2026 012608039442 |  | Zone : ZONE 02                                                                     |  |
| Quantité : 6.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                       |  | Chantier : MOIMONT MOIMONT     |  | Véhicule : ER279XW                                                                 |  |
| Client : MCG BATIMI MCG BATIMENT M                                      |  | 2 Bis RUE DU BEL AIR                     |  | 0665557933                     |  | Chauffeur : CHRISTOPHER                                                            |  |
| 60220 Bouvresse                                                         |  |                                          |  |                                |  | Transport : CHRISTOPHER                                                            |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                |  | DEPART<br>chantier             |  | RETOUR<br>centrale                                                                 |  |
| 08:30                                                                   |  |                                          |  | ATTENTE<br>00:00               |  | Quantite Origine : 13.50 m3<br>Quantite Restante : 7.50 m3<br>Livree Reelle : 6.00 |  |
| Code Formule<br>829                                                     |  | Désignation(6)(8)<br>BPS NF EN 206 A2/CN |  | Certification                  |  | Classe d'exposition(3)<br>XF1, XC3, XC4, XD1 (                                     |  |
|                                                                         |  |                                          |  |                                |  | Classe chlorure<br>0.40 %                                                          |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF                    |  |                                          |  | Additions(type)<br>273         |  | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30                                           |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42                 |  |                                          |  | Carac. complementaire :        |  | TEMPERATURE : 20°C                                                                 |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                          |  |                                |  |                                                                                    |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)      |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE         |  |                                                                                    |  |
|                                                                         |  | MasterPolyheed 911 0.5 %                 |  | Nom:                           |  | Signature du client:                                                               |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                                          |  | Signature:                     |  |                                                                                    |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non