



SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 1ere Gachée : 15:36 (1)		Date : 27/08/2026 bpe2608262552		Zone : ZONE 03	
003301947 Quantité : 3.50 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : WW852PN	
Client : COMPTANT COMPTANT		Chantier : LANCHERE S LANCHERES		Chauffeur : FABIEN	
		MR GUILLOT 293 RTE D EU LANCHERES		Transport : FABIEN BERTH	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
15:32		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
Quantite Origine : 17.50 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 3.50	
					
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification	
823		BPS NF EN 206 A2/CN		Xf1, Xc3, Xc4, Xd1 (	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 348	
Appellation commerciale : BPS C25/30 Xf1(F) D12 S3 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 28°C	
Propriétés spécifiées :					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
TUYAU		PRE 510 0.7 %		Nom:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:		Signature du client:	

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non