



SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 003302002		1ere Gachée : 07:31 (1)		Date : 08/09/2026 bpe2609072599		Zone : ZONE 01	
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : WW852PN		Chauffeur : FABIEN	
Client : TPB TPB		Chantier : BUIGNY ST BUIGNY ST MACLOU		RUE D ARBRES		Transport : FABIEN BERTH	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 08:00		Quantite Origine : 4.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3		Livree Reelle : 4.00	
Code Formule S800		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification		Classe d'exposition(3) X0 (F)	
Ciment(type et classe) CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF		Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 210		Résistance caractéristique(4) C 16/20	
Appellation commerciale : C16/20 X0(F) D12 S1 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 20°C		Propriétés spécifiées :	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE		Nom:	
						Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:					

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non