



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |                     |                                      |                                     |                                |                                          |                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001099849                                                      |                     | 1ere Gachée : 09:45 (1)              |                                     | Date : 09/09/2026 012609089655 |                                          | Zone : ZONE 02                                                                                                                                                          |  |
| Quantité : 7.00 m3                                                      |                     | Réf. commande(2) : 02.35.93.52.90    |                                     | Véhicule : DD057CC             |                                          | SOP03                                                                                                                                                                   |  |
| Client : CONCEPT B CONCEPT BOIS                                         |                     | Chantier : FLAMETS F FLAMETS FRETILS |                                     | Chauffeur : BENJAMIN           |                                          | Transport : BENJAMIN                                                                                                                                                    |  |
| 1104 RTE DE NEUFCHATEL                                                  |                     | 11 R DE LA COUTURE LE ROY            |                                     | 76270 FLAMETS FRETILS          |                                          | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                                   |  |
| 76270 NEUVILLE FERRIERES                                                |                     |                                      |                                     |                                |                                          | XI:irritant<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin            |                                     | DEPART<br>chantier             |                                          | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                      |  |
| 10:30                                                                   |                     |                                      |                                     | ATTENTE<br>00:00               |                                          | Quantite Origine : 13.00 m3<br>Quantite Restante : 6.00 m3<br>Livree Reelle : 7.00                                                                                      |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification                        | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                                    |  |
| 829                                                                     | BPS NF EN 206 A2/CN |                                      | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                         | S3 (100 A 150 MM)                        | 22.4                                                                                                                                                                    |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEMIII/A -LL 42.5R CE CP2NF                   |                     |                                      | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>273         | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                                                                                                                                                         |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II42                 |                     |                                      | Carac. complementaire :             |                                | TEMPERATURE : 13°C                       |                                                                                                                                                                         |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                                      |                                     |                                |                                          |                                                                                                                                                                         |  |
| SERVICES                                                                |                     |                                      | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                         |                     |                                      | MasterPolyheed 911 0.5 %            |                                | Nom:<br>Signature du client:             |                                                                                                                                                                         |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                                      | Signature:                          |                                |                                          |                                                                                                                                                                         |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non