



SOPRAGGLO
NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 1ere Gachée : 08:04 (1) 003302044 Quantité : 8.00 m3		Date : 10/09/2026 bpe2609022577 Réf. commande(2) :		Zone : ZONE 02 Véhicule : EN215DG EN215DG Chauffeur : JIMMY JIMMY Transport :	
Client : SOL BETON SOL BETON		Chantier : NOYELLES INOYELLES EN CHAUSSEE 2 CHAUSSEE BRUNEHAUT NOYELLES EN CHAUSSEE			
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 120.00 m3 Quantite Restante : 80.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
08:54					
Code Formule 729DAL		Désignation(6)(8) BPS NF EN 206 A2/CN		Certification XF1, XC3, XC4, XD1 (	
Classe d'exposition(3) 0.40 %		Classe chlorure S3 (100 à 150 mm)		Consistance(7) Dmax 22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type) 320		Dosage(C+Ka)(5) C 25/30	
Résistance caractéristique(4) TEMPERATURE : 15°C		Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S3 II 42		Carac. complementaire :	
Propriétés spécifiées :					
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
		SPHRE 3000 0.6 %		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:		Signature:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non