



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001099870		1ere Gachée : 10:52 (1)		Date : 10/09/2026 012609099666		Zone : ZONE 04	
Quantité : 3.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : DD057CC		SOP03	
Client : BEAUVAISIS BEAUVAISIS TP		Chantier : MILLY/THER MILLY/THERAIN		Chauffeur : BENJAMIN		Transport : BENJAMIN	
29 RUE DE LA FRATERNITE		10 RUE DES ETANGS		60112 MILLY/THERAIN		CONSEILS DE SECURITE:	
60000 BEAUVAIS		ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
08:53		RETOUR centrale		ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 18.00 m3 Quantite Restante : 3.00 m3 Livree Reelle : 3.00	
						 Xl:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
DES48		PSP				XF2 (F)	
						Classe chlorure	
						0.65 %	
						Consistance(7)	
						S2 (50 à 90 mm)	
						Dmax	
						8	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF				350			
Appellation commerciale : PSP DESAC 350 D8R S2 III 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 15°C			
Propriétés spécifiées :							
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
VBA 2012 10L BLEU		EA 200 DIL		0.01 %		Nom:	
FIBRES POLYPROPYLENE		MasterPolyheed 911		0.4 %		Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Signature:					
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non