



# SOPRAGGLO

## NGROY PRESSE DOUI

9 route de blangy  
76260 Longrov

|                                                                         |  |                           |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 010P00033867                                                   |  | 1ere Gachée : 12:04 (1)   |  | Date : 10/09/2026                   |  | Zone :                                                                                                                                                                                        |  |
| Quantité : 0.00 m3                                                      |  |                           |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule :                                                                                                                                                                                    |  |
| Client : 1                                                              |  | PREFA                     |  | Chantier : BORDURE P1 BASC          |  | Chauffeur :                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | Transport :                                                                                                                                                                                   |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin |  | DEPART<br>chantier                  |  | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                                            |  |
| ATTENTE<br>00:00                                                        |  |                           |  |                                     |  | Quantite Origine : 0.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 0.00                                                                                                             |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | CONSEILS DE SECURITE:<br>Xi:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  |                                                                                                            |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)         |  | Certification                       |  | Classe d'exposition(3)                                                                                                                                                                        |  |
| 12 BASCULE SONDE                                                        |  |                           |  |                                     |  | Classe chlorure                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | Consistance(7)                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | Dmax                                                                                                                                                                                          |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |  |                           |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                                 |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | 0                                                                                                                                                                                             |  |
| Appellation commerciale : BORDURE 380KG BASC + SONDE P1                 |  |                           |  | Carac. complementaire :             |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                           |  |                                     |  |                                                                                                                                                                                               |  |
| SERVICES                                                                |  |                           |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | Nom:                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                         |  |                           |  |                                     |  | Signature du client:                                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  |                           |  | Signature:                          |  |                                                                                                                                                                                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non