



SOPRAGGLO

ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001099910		1ere Gachée : 13:43 (1)		Date : 15/09/2026 012609149681		Zone : ZONE 02	
Quantité : 4.50 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE		Véhicule : FD465EC SOP01 Chauffeur : VINCENT AUZO Transport : VINCENT AUZO	
Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F		BU01426 TSA 97814		rue du capitaine fay		CONSEILS DE SECURITE:	
2QT CHEM D'ARMANCOURT		60201 COMPIEGNE CEDEX		80290 POIX DE PICARDIE		XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER convenue réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
15:00				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 4.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.50	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
729S4		BPS NF EN 206 A2/CN				XF1, XC3, XC4, XD1 (	
Ciment(type et classe)		CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						273	
Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42		Carac. complementaire :		TEMPERATURE : 25°C		Résistance caractéristique(4)	
Propriétés spécifiées :						C 25/30	
SERVICES		ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
S4		SPHRE 3000 1 %		Nom:		Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):		Type et quantité:		Signature:			
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non