



# SOPRAGGLO

## ESCLES

4 Route de Fouilloy  
60220 ESCLES ST PIERRE  
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

|                                                                         |                     |                                        |                                     |                                |                                          |                                                                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 001100014                                                      |                     | 1ere Gachée : 13:52 (1)                |                                     | Date : 23/09/2026 012609189728 |                                          | Zone : ZONE 02                                                                                                                                           |  |
| Quantité : 7.00 m3                                                      |                     | Réf. commande(2) :                     |                                     | Véhicule : DD057CC             |                                          | SOP03                                                                                                                                                    |  |
| Client : EIFFAGE CC EIFFAGE CONST F                                     |                     | Chantier : POIX DE PI POIX DE PICARDIE |                                     | Chauffeur : BENJAMIN           |                                          | Transport :                                                                                                                                              |  |
| BU01426 TSA 97814                                                       |                     | rue du capitaine fay                   |                                     | BENJAMIN                       |                                          | CONSEILS DE SECURITE:                                                                                                                                    |  |
| 2QT CHEM D'ARMANCOURT                                                   |                     | 80290 POIX DE PICARDIE                 |                                     | XI:irritant                    |                                          | en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |                     | DECHARGEMENT<br>debut fin              |                                     | DEPART<br>chantier             |                                          | RETOUR<br>centrale                                                                                                                                       |  |
| ATTENTE                                                                 |                     | Quantite Origine : 6.00 m3             |                                     | Quantite Restante : 0.00 m3    |                                          | Livree Reelle : 7.00                                                                                                                                     |  |
| 14:30                                                                   |                     | 00:00                                  |                                     |                                |                                          |                                                                                                                                                          |  |
| Code Formule                                                            | Désignation(6)(8)   | Certification                          | Classe d'exposition(3)              | Classe chlorure                | Consistance(7)                           | Dmax                                                                                                                                                     |  |
| 729S4                                                                   | BPS NF EN 206 A2/CN |                                        | XF1, XC3, XC4, XD1 (                | 0.40 %                         | S4 (160 à 210 mm)                        | 22.4                                                                                                                                                     |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/C-M (S-L) 42,5 NCP1 NF                 |                     |                                        | Additions(type)                     | Dosage(C+Ka)(5)<br>273         | Résistance caractéristique(4)<br>C 25/30 |                                                                                                                                                          |  |
| Appellation commerciale : BPS C25/30 XF1(F) D22 S4 II 42                |                     |                                        | Carac. complementaire :             |                                | TEMPERATURE : 27°C                       |                                                                                                                                                          |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |                     |                                        |                                     |                                |                                          |                                                                                                                                                          |  |
| SERVICES                                                                |                     |                                        | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |                                | LIVRAISON RECEPTIONNEE                   |                                                                                                                                                          |  |
|                                                                         |                     |                                        | SPHRE 3000 1 %                      |                                | Nom:                                     |                                                                                                                                                          |  |
|                                                                         |                     |                                        |                                     |                                | Signature du client:                     |                                                                                                                                                          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |                     |                                        | Signature:                          |                                |                                          |                                                                                                                                                          |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non