



**SOPRAGGLO**  
**LONGROY**

9 Route de Blangy  
76260 LONGROY  
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

|                                                                         |  |                                     |  |                             |  |                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Bon No : 002P00078409                                                   |  | 1ere Gachée : 10:50 (1)             |  | Date : 24/09/2026           |  | Zone :                        |  |
| Quantité : 0.00 m3                                                      |  | Réf. commande(2) :                  |  | Véhicule :                  |  | Chauffeur :                   |  |
| Client : 1 PRESSE 1                                                     |  | Chantier : BORDURE T ET U           |  | Transport :                 |  | CONSEILS DE SECURITE:         |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>convenue réelle                                     |  | DECHARGEMENT<br>debut fin           |  | DEPART<br>chantier          |  | RETOUR<br>centrale            |  |
| ATTENTE<br>00:00                                                        |  | Quantite Origine : 0.00 m3          |  | Quantite Restante : 0.00 m3 |  | Livree Reelle : 0.00          |  |
| Code Formule                                                            |  | Désignation(6)(8)                   |  | Certification               |  | Classe d'exposition(3)        |  |
| BORDURE T ET U S                                                        |  |                                     |  |                             |  | Classe chlorure               |  |
| Ciment(type et classe)<br>CEM II/A-S 52,5 N CE CP2                      |  | Additions(type)                     |  | Dosage(C+Ka)(5)<br>0        |  | Résistance caractéristique(4) |  |
| Appellation commerciale : BORDURE T ET U SONDE                          |  | Carac. complementaire :             |  |                             |  |                               |  |
| Propriétés spécifiées :                                                 |  |                                     |  |                             |  |                               |  |
| SERVICES                                                                |  | ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage) |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE      |  |                               |  |
|                                                                         |  |                                     |  | Nom:                        |  | Signature du client:          |  |
| Ajout d'ingrédients sur chantier(9):<br>Type et quantité:<br>Demandeur: |  | Signature:                          |  |                             |  |                               |  |

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non