SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001100521	1ere Gachée : 11:28 (1)	Date : 13/11/2026	SAV2611129998
	Quantité : 2.70 m3	Réf. commande(2) :	02.35.93.33.70
Client : 81635 AGEINHEIM		Chantier : BEAUCAMP	BEAUCAMPS LE VIE
7 BIS IMPASSE DU VIVIER A		36 RUE VIRGILE PREVOST	
80220 Bouttencourt		80430 BEAUCAMPS LE VIEUX	

Zone : ZONE 01
Véhicule : EF691JE
EF691JE
Chauffeur : NOUREDDINE
Transport : SEMRADE

ARRIVEE CHANTIER convenue	réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE
09:07						00:00

Quantite Origine : 8.50 m3
Quantite Restante : 0.00 m3
Livree Reelle : 2.70

CONSEILS DE SECURITE:
XI:irritant



en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
DES48	PSP		XF2 (F)	0.65 %	S2 (50 à 90 mm)	8

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF		350	

Appellation commerciale : PSP DESAC 350 D8R S2 III 42
Carac. complementaire : TEMPERATURE : 12°C
Propriétés spécifiées :

SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
M3 AU MIXO VBA 2012 10L BLEU	EA 200 DIL 0.01 % MasterPolyheed 911 0.40 %	Nom: Signature du client:

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:
Signature:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non