SOPRAGGLO NOUVION

1 RUE MOULIN LAMIRE
80860 NOUVION
06 07 86 24 58

Bon No : 003302703	1ere Gachée : 14:06 (1)	Quantité : 8.00 m3	Date : 13/11/2026	BPE2611122927	Réf. commande(2) :
Zone : ZONE 01	Véhicule : EC175KG	Chauffeur : SOP10 STEPHANE	Transport : STEPHANE		
Client : 20033 CLIENT SANT COM			Chantier : DUBOIS DUBOIS		
Adresse du client à rense 80860 Nouvion			1 VC RTE NATIONALE VRON		

ARRIVEE CHANTIER convenue	ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DECHARGEMENT fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE
13:30						00:00

Quantite Origine : 21.00 m3
Quantite Restante : 13.00 m3
Livree Reelle : 8.00

CONSEILS DE SECURITE:

XI:irritant



en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
347CB	BPS NF EN 206 A2/CN		XA2, XS3 (F)	0.65 %	S3 (100 à 150 mm)	20

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEM III/B 42,5 L – LH/SRCE PM CP1 NF		350	C 35/45

Appellation commerciale : C35/45 XA2(F) D20 S3 III 42 PM
Carac. complementaire : TEMPERATURE : 13°C
Propriétés spécifiées :

SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
	MasterPolyheed 911 0.70 %	Nom: Signature du client:

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:
Signature:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non