SOPRAGGLO
ESCLES

4 Route de Fouilloy
60220 ESCLES ST PIERRE
Tél : 03 44 04 20 20 Fax : 03 44 04 51 49

Bon No : 001100586	1ere Gachée : 07:16 (1) / Quantité : 9.00 m3	Date : 20/11/2026 012611130014 / Réf. commande(2) : 03 44 29 93 03	Zone : ZONE 04 / Véhicule : ES657GH / Chauffeur : SOP07 GERALD / Transport : GUEGAN
Client : 81542 DUMONT LECUYER 148 RUE DE LABRUEYE 60700 Sacy-le-Grand		Chantier : BLANGY SU BLANGY SUR BRES 767 RUE DU MARAIS 76340 BLANGY SUR BRESLE	CONSEILS DE SECURITE: XI:irritant en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

ARRIVEE CHANTIER convenue	ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DECHARGEMENT fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE
08:30						00:00

Quantite Origine : 34.00 m3
Quantite Restante : 25.00 m3
Livree Reelle : 9.00

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
CEMC16	NF EN 13813				22 - 26 cm	

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF		275	C16-F3

Appellation commerciale : CEMFLOOR HPC C16 F3 ss pellicu
Carac. complementaire : TEMPERATURE : 7°C
Propriétés spécifiées :

SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)		LIVRAISON RECEPTIONNEE
	Sac SCREEDFINISH FB 0.6	1.00	Nom:
	TAMPON	1.00	Signature du client:
	MasterSet R 100	0.16 %	
	CHRYSO®Optima 1190	0.55 %	

Ajout d'ingrédients sur chantier(9):
Type et quantité:
Demandeur:
Signature:

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non