SOPRAGGLO
LONGROY

9 Route de Blangy
76260 LONGROY
Tél : 03 22 60 21 17 Fax : 03 22 60 21 15

Bon No : 002043820	1ere Gachée : 14:46 (1) Quantité : 3.50 m3	Date : 20/11/2026 BPE2611208306 Réf. commande(2) : 03.22.28.51.64
Client : 30074 DEFACQUE 12 CHEMIN DEFACQUE LE PLOUY 80140 Vismes		Chantier : Le transla Le translav Le translay
Zone : ZONE 01 Véhicule : ED279RW Chauffeur : SOP04 KARINE Transport : DUPUIS		

ARRIVEE CHANTIER convenue	ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	DECHARGEMENT fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE
14:44						00:00

Quantite Origine : 8.00 m3
Quantite Restante : 0.00 m3
Livree Reelle : 3.50

CONSEILS DE SECURITE:

XI:irritant



en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax
PLANISOPC30	BPS NF EN 206 A2/CN		XF1, XC3, XC4, XD1 (	0.40 %	SF1 (550 A 650 MM)	12.5

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)
CEMII/A -LL 42.5R CE CP2NF	CV	400	C 30/37

Appellation commerciale : C30/37 XF1(F) D12 SF1 II42.5
Carac. complementaire : TEMPERATURE : 6°C
Propriétés spécifiées :

SERVICES	ADJUVANTS/AJOUTS (nature et dosage)	LIVRAISON RECEPTIONNEE
EASY CURE 10L FIBRE STRUX		Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:	Signature:	

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cubes.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP.
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non