SYNEOS

SIRET :

Bon No : 1ere Gachée : (1) Quantité : m3	Date : Réf. commande(2) :	Zone : Véhicule : Chauffeur : Centrale :
Client :	Chantier :	

ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut	fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : Quantite Restante : Livree Reelle :	CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	

Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax

Ciment(type et classe)	Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)

Appellation commerciale : Ajout d'ingrédients sur chantier(9):	Température : Type et quantité: Demandeur:

SERVICES	ADJUVANTS	LIVRAISON RECEPTIONNEE
		Nom: Signature du client:
Observations :		

(1) Sauf dispositions particulières,le béton doit être mis en oeuvre,au plus tard,2 heures aprés la fabrication de la première gachée
(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCP et dans les autres cas seulement si spécifié
(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression,non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
(4) contrôle de la résistance sur cylindres.
(5) Dosage minimal en liant équivalent,si spécifié par le client pour les BPS;dosage nominal en ciment pour les BCP
(6) BCPN:Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201;BCPE:Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
(7) ou rapport E/C suivant la spécification.
(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206+A2 /CN
(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206+A2 /CN.Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non
- Conditions générales au verso