



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 006024999		1ere Gachée : 05:33 (1)		Date : 02/06/2025 def2505304797		Zone : ZONE 3	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : 731		NOISY GLOBAL-CV-731-SM	
Client : C9223800 DTCM		Chantier : ROISSY		Chauffeur : MUSTAPHA		Centrale : BOBIGNY	
23 B rue de Reims		ROISSY EN FRANCE					
78500 Sartrouville		30 RUE DES BUISSONS					
		95700 Roissy-en-France				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 190.00 m3	Quantite Restante : 174.00 m3	
					Livree Reelle : 8.00		
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
DTCMC30JXF4S3	BPS	NF	XF4	CL 0,65	S3	20	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4) C30/37		
Appellation commerciale : BPS XF4 C30/37 S3 D20 - POMP C CEM II/C 42.5				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE			AER 1.10			Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			RP				
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR			SPHRE VISCO FLOW				
8 METRE CUBE			800POWER				
8 METRE CUBE			PRE				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non