

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 005085693	1ere Gachée : 09:45 Quantité : 3.00	(1) m3	Date : 10/09/2026 Réf. commande(2) :	MAHE090926115628	Zone : ZONE A Véhicule : 434 ZOMBRA - FN-434-BW Chauffeur : ALASSANE ALASSANE Centrale : GOURNAY 05
Client : C9203080 ASIVT 69 AVENUE DES SCIENCES 93370 MONTFERMEIL			Chantier : GAGNY1 GAGNY 7 avenue des Verveines 93220 Gagny		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures  
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	ATTENTE 00:00	
Code Formule 5F350GUDCAL	Désignation(6)(8) DESACTIVE	Certification	Classe d'exposition(3) XF2	Classe chlorure	Consistance(7) S3 Dmax 12.5
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)
Appellation commerciale : DESACTIVE 350 S3 D22.4 CEM III/A CEM III/A 42.5 N LH PM-ES				Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :					
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE			3 METRE CUBE 3 METRE CUBE 3 METRE CUBE 3 METRE CUBE		Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			AER 1.10 TECHNO 348		

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non