

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :



Bon No : 002179040	1ere Gachée : 11:45 (1) Quantité : 1.00 m3	Date : 10/09/2026 paul2609106727 Réf. commande(2) : 1085512	Zone : SOUS CENTRALE Véhicule : SC fq038kk
Client : C9281680 SOCIETE NOUVELLE VALLET 89 RUE LAENNEC 93110 Rosny-sous-Bois		Chantier : SC SOUS CENTRALE SOUS CENTRALE	Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : GOURNAY 02
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier
RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	Quantite Origine : 1.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 1.00
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures			
 			
Code Formule 6J250S1D22.4	Désignation(6)(8) BORDURE	Certification	Classe d'exposition(3) Classe chlorure Consistance(7) Dmax
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) Résistance caractéristique(4)
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II		Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :			
SERVICES		ADJUVANTS	LIVRAISON RECEPTIONNEE
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE		1 METRE CUBE 1 METRE CUBE 1 METRE CUBE 1 METRE CUBE	Nom: Signature du client:
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:			

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non