

SYNEOS

6 RUE DE L'INDUSTRIE
93022 BOBIGNY

Téléphone : 06 84 33 36 04

Mail :

Bon No : 006035552		1ere Gachée : 06:56 (1)		Date : 14/09/2026 DULE110926150957		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) : CF-261740		Véhicule : 088 ZATA-EZ-088-QB	
Client : C9268630 ROSA DALLAGE 8 BIS AVENUE DE VALENTON 94450				Chantier : ROISSY ROISSY EN FRANCE AVENUE DE LA DEMI LUNE 95700 Roissy-en-France		Chauffeur : DIARA DIARA Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 80.00 m3 Quantite Restante : 64.00 m3 Livree Reelle : 8.00	
Code Formule 1C30JXF2320S3		Désignation(6)(8) BPS		Certification		Classe d'exposition(3) XF2	
						Classe chlorure CL 0,40	
						Consistance(7) S3	
						Dmax 22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/A-S 42.5 N				Additions(type) 0		Dosage(C+Ka)(5) 0	
						Résistance caractéristique(4) C30/37	
Appellation commerciale : BPS XF2 XC4 C30/37 S3 D22 -320K(CEM III/A 42.5 PM-ES						Température : N° Grue : Retour béton	
Mode de livraison :							
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE		8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE 8 METRE CUBE		AER 1.10 TECHNO 348		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non