

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE



Téléphone :

Mail :

Bon No : 001419786		1ere Gachée : 12:30 (1)		Date : 14/09/2026		MAHE100926140544		Zone : ZONE A	
Quantité : 5.00 m3		Réf. commande(2) : 1048GAGNY		Chantier : GAGNY7		Véhicule : 240		SANANKORO-FK-240-XV	
Client : C9269280		ROISSY TP SAS		GAGNY		Chauffeur : 240		DIABATE	
1 RUE DU GRAND PUIITS		95380 Villeron		36 RUE DE LA MAISON		Centrale : GOURNAY 01			
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		ATTENTE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		00:00	
						Quantite Origine : 0.00 m3		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 5.00			
								CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
3F350PROJD10		PROJETE						CL 0,65	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM III/A 42.5 N LH				0					
Appellation commerciale :		PROJETE SEC 350 D10 CEM III/A		CEM III/A 42.5 N LH PM-ES		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				5 METRE CUBE				Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				5 METRE CUBE					
RESPONSABILITE ELARGIE DU				5 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				5 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				5 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non