

SYNEOS

RUE DES GREVES
77410 HERME

Téléphone : 01.64.00.71.02

Mail :

Bon No : 004056979		1ere Gachée : 07:36 (1)		Date : 17/09/2026 SPM2609175950		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 4.00 m3		Réf. commande(2) : 2609043		Chantier : SC SOUS CENTRALE		Véhicule : SC DD029PW	
Client : C9253001 GOUVERNE SAS 12 AVENUE DE POIGNY ZONE INDUSTRIELLE 77160 Provins						Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER réelle		DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 4.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 4.00	
						CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
						 	
Code Formule 6J250S1D10		Désignation(6)(8) BORDURE		Certification		Classe d'exposition(3) Classe chlorure Consistance(7) Dmax	
						S1 10	
Ciment(type et classe) LIGEX FPL1		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE		4 METRE CUBE 4 METRE CUBE 4 METRE CUBE 4 METRE CUBE		Nom: Signature du client:			
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non