

SYNEOS

RUE DU PORT
93460 GOURNAY SUR MARNE

Téléphone : 06.10.60.16.64

Mail :

Bon No : 002179102		1ere Gachée : 07:23 (1)		Date : 17/09/2026 nuno2609176740		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 2.00 m3		Réf. commande(2) : 1142		Chantier : SC		Véhicule : SC ek109nk	
Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEEENNE 18 B PROMENADE MARX DORMO 93460 Gournay-sur-Marne				SOUS CENTRALE/slt SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 2.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 2.00	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
6J250S1D22.4		BORDURE				Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						S1	
						Dmax	
						22.4	
Ciment(type et classe) CEM II/C-M(S-L) 42.5				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						0	
Résistance caractéristique(4)							
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDURE CEM II				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR CONTRIBUTION ENERGETIQUE				2 METRE CUBE 2 METRE CUBE 2 METRE CUBE 2 METRE CUBE		Nom: Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non