


**SYNEOS**  
**BÉTON**

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne  
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97  
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €  
 SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Bon No : 003044471                                                                                                                                                               |  | 1ere Gachée : 08:21 (1) |  | Date : 21/09/2026 reg2609216548                 |  | Zone : SOUS CENTRALE                                                              |  |
| Quantité : 1.00 m3                                                                                                                                                               |  | Réf. commande(2) :      |  | Véhicule : SC                                   |  | SOUS CENTRALE                                                                     |  |
| Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEEENNE<br>18 B PROMENADE MARX DORMO<br>93460 Gournay-sur-Marne                                                                               |  |                         |  | Chantier : SC<br>SOUS CENTRALE<br>SOUS CENTRALE |  | Chauffeur : SC<br>SOUS CENTRAL<br>Centrale : NEUILLY SUR MARN                     |  |
| ARRIVEE CHANTIER<br>réelle                                                                                                                                                       |  |                         |  | DECHARGEMENT<br>debut fin                       |  | DEPART<br>chantier                                                                |  |
| RETOUR<br>centrale                                                                                                                                                               |  |                         |  | ATTENTE<br>00:00                                |  | Quantite Origine : 1.00 m3<br>Quantite Restante : 0.00 m3<br>Livree Reelle : 1.00 |  |
| CONSEILS DE SECURITE<br>en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| Code Formule                                                                                                                                                                     |  | Désignation(6)(8)       |  | Certification                                   |  | Classe d'exposition(3)                                                            |  |
| 6J250S1D22.4                                                                                                                                                                     |  | BORDURE                 |  |                                                 |  | Classe chlorure                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                 |  | Consistance(7)                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                 |  | S1                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                 |  | Dmax                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                 |  | 22.4                                                                              |  |
| Ciment(type et classe)<br>LIGEX FPL1                                                                                                                                             |  |                         |  | Additions(type)                                 |  | Dosage(C+Ka)(5)                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  |                                                 |  | 0                                                                                 |  |
| Résistance caractéristique(4)                                                                                                                                                    |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II                                                                                                                     |  |                         |  | Température :                                   |  |                                                                                   |  |
| Mode de livraison :                                                                                                                                                              |  |                         |  | N° Grue :                                       |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | Retour béton                                    |  |                                                                                   |  |
| SERVICES                                                                                                                                                                         |  |                         |  | ADJUVANTS                                       |  |                                                                                   |  |
| CONTRIBUTION CARBONE 1 METRE CUBE                                                                                                                                                |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 1 METRE CUBE                                                                                                                                       |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| RESPONSABILITE ELARGIE DU 1 METRE CUBE                                                                                                                                           |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| PRODUCTEUR 1 METRE CUBE                                                                                                                                                          |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| CONTRIBUTION ENERGETIQUE 1 METRE CUBE                                                                                                                                            |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| Ajust d'ingrédients sur chantier(9):                                                                                                                                             |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| Type et quantité:                                                                                                                                                                |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
| Demandeur:                                                                                                                                                                       |  |                         |  |                                                 |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | LIVRAISON RECEPTIONNEE                          |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | Nom:                                            |  |                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                  |  |                         |  | Signature du client:                            |  |                                                                                   |  |

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non