



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044478		1ere Gachée : 13:43 (1)		Date : 21/09/2026 reg2609216547		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEENNE		Quantité : 2.00 m3		Réf. commande(2) :		Véhicule : SC SOUS CENTRALE	
18 B PROMENADE MARX DORMO		Chantier : SC		SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL	
93460 Gournay-sur-Marne						Centrale : NEUILLY SUR MARN	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
				RETOUR centrale		ATTENTE 00:00	
				Quantite Origine : 2.00 m3		en aucun cas nos produits	
				Quantite Restante : 0.00 m3		ne doivent être ingurgités	
				Livree Reelle : 2.00		ou entrer en contact avec la	
						peau au risque de provoquer	
						des allergies des rougeurs	
						ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
6J250S1D10		BORDURE				Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						S1	
						Dmax	
						10	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
LIGEX FPL1				0			
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BETON A BORDU CEM II				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS			
CONTRIBUTION CARBONE				LIVRAISON RECEPTIONNEE			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				Nom:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU				Signature du client:			
PRODUCTEUR							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non