



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 001420005		1ere Gachée : 08:04 (1)		Date : 22/09/2026		MAHE210926160522		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 6.00 m3				Réf. commande(2) : 400597				Véhicule : SC 192	
Client : C9260860 OTDM CONSTRUCTION 13 BIS RUE DU PONT DE CO 77163 DAMMARTIN SUR TIGEAUX				Chantier : SC SOUS CENTRALE SOUS CENTRALE				Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : GOURNAY 01	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
				ATTENTE 00:00		Quantite Origine : 6.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 6.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
6C25JXF1S3D10		BPS		NF		XF1		CL 0,40	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM II/C-M(S-L) 42.5						0		C25/30	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE BPS XF1 C25/30 · CEM II/C 42.5						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 6 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6 METRE CUBE									
RESPONSABILITE ELARGIE DU 6 METRE CUBE									
PRODUCTEUR 6 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non