



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044489		1ere Gachée : 11:12 (1)		Date : 22/09/2026 reg2609226552		Zone : SOUS CENTRALE	
Client : C9258360		SYNEOS NEUILLY NOCEEENNE D		Chantier : SC		Véhicule : SC	
18 B PROMENADE MARX DORMO				SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC	
93460 Gournay-sur-Marne				SOUS CENTRALE		Centrale : NEUILLY SUR MARN	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR	
réelle		debut fin		chantier		centrale	
				ATTENTE		Quantite Origine : 1.50 m3	
				00:00		Quantite Restante : 0.00 m3	
						Livree Reelle : 0.50	
CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures							
 							
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
6J300S1D22.4	BORDURE				S1	22.4	
Ciment(type et classe)			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
LIGEX FPL1				0			
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE 300 S1 D22.4 CEI CEM II				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS			LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE			0.5 METRE CUBE			Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE			0.5 METRE CUBE				
RESPONSABILITE ELARGIE DU			0.5 METRE CUBE				
PRODUCTEUR			0.5 METRE CUBE				
CONTRIBUTION ENERGETIQUE			0.5 METRE CUBE				
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non