



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044494		1ere Gachée : 14:25 (1)		Date : 22/09/2026		REG2609086509		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 1.00 m3		Réf. commande(2) :		Chantier : SC		Véhicule : SC		SOUS CENTRALE	
Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEENNE				18 B PROMENADE MARX DORMO				Chauffeur : SC	
93460 Gournay-sur-Marne				SOUS CENTRALE				Centrale : NEUILLY SUR MARN	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
ATTENTE 00:00				Quantite Origine : 0.50 m3				en aucun cas nos produits	
				Quantite Restante : 0.00 m3				ne doivent être ingurgités	
				Livree Reelle : 1.00				ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
4J250S1D04								S1	
Consistance(7)		Dmax						04	
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
LIGEX FPL1				0					
Appellation commerciale : MORTIER 250 S1 D04 CEM II				CEM II		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE				1 METRE CUBE				Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE				1 METRE CUBE				Signature du client:	
RESPONSABILITE ELARGIE DU				1 METRE CUBE					
PRODUCTEUR				1 METRE CUBE					
CONTRIBUTION ENERGETIQUE				1 METRE CUBE					
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non