



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z



Bon No : 002179214		1ere Gachée : 13:50 (1)		Date : 23/09/2026		MAHE220926101045		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3				Réf. commande(2) :				Véhicule : 899 MADOUKONE-CP-899-BN	
Client : C9221560 4 B RUE EPINETTE POLE INFRA GC 77340 Pontault-Combault				Chantier : FONTENAY3 FONTENAY SOUS BOIS 6 ALLEE DES SABLONS 94120 Fontenay-sous-Bois				Chauffeur : DIABY DIABY Centrale : GOURNAY 02	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
14:40				14:46 15:47		15:47		ATTENTE 00:06	
						Quantite Origine : 16.00 m3 Quantite Restante : 8.00 m3 Livree Reelle : 8.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
DBC1S4		BPS				XA1		CL 0,65	
Ciment(type et classe)				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)	
CEM III/A 42.5 N LH						0		C40/50	
Appellation commerciale : BPS XA1XF1 C40/50 S4 D22.4 CEM CEM III/A 42.5 N LH PM-ES						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 1 CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8 METRE CUBE				TECHNO 348				Nom: DEMATHIEU BARD CONSTRUCTI	
								Signature du client:	
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non