


SYNEOS
BÉTON

 18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
 Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
 beton@syneos.eu - www.syneos.eu

 ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
 SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z


Bon No : 006035891		1ere Gachée : 13:56 (1)		Date : 23/09/2026		diog2609238541		Zone : ZONE A	
Client : C9200950		SAS ADSP CONSTRUCTION		Chantier : PARIS 18		PARIS 18		Véhicule : 731	
97 RUE CHARLES VAN WYNGE				86 RUE DUHESME				NOISY GLOBAL-CV-731-SM	
77181 Courtry				75018 Paris				Chauffeur : MUSTAPHA	
								MUSTAPHA	
								Centrale : BOBIGNY	
ARRIVEE CHANTIER		DECHARGEMENT		DEPART		RETOUR		CONSEILS DE SECURITE	
réelle		debut fin		chantier		centrale		en aucun cas nos produits	
14:53		14:53 16:37		16:37		17:50		ne doivent être ingurgités	
								ou entrer en contact avec la	
								peau au risque de provoquer	
								des allergies des rougeurs	
								ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
1C25JXC1S4D22		BPS		NF		XC1		CL 0,40	
Consistance(7)		Dmax							
S4		22.4							
Ciment(type et classe)		Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)		Résistance caractéristique(4)			
CEM II/A-S 42.5 N				0		C25/30			
Appellation commerciale :		BPS XC1 C25/30 S4 D22.4 CEM II		CEM II/C 42.5		Température :			
Mode de livraison :						N° Grue :			
						Retour béton			
SERVICES		ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE					
CONTRIBUTION CARBONE		1.00		TECHNO 348		Nom: SAS ADSP CONSTRUCTION			
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE		7.00 METRE CUBE				Signature du client:			
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR		7.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE		7.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):									
Type et quantité:									
Demandeur:									

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non