



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BÉTON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057033		1ere Gachée : 14:54 (1)		Date : 24/09/2026 SPM2609245990		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 3.00 m3				Réf. commande(2) : 18		Véhicule : SC FB154BS	
Client : C9258004 Travaux Publics et Assain RD619 LES FONDS DE CHEIGN 77171 Sourdun				Chantier : SC SOUS CENTRALE		Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier	
RETOUR centrale				Quantite Origine : 3.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.00		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)	
6J300S1D10		BHCAN				Classe chlorure	
						Consistance(7)	
						S1	
						Dmax	
						10	
Ciment(type et classe) LIGEX FPL1				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5)	
						0	
Appellation commerciale : SOUS CENTRALE 300 Béton à bord CEM II/C 42.5 N				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 3.00 METRE CUBE						Nom:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.00 METRE CUBE						Signature du client:	
FIBRES POLYPROPYLENE 3.00 METRE CUBE							
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non