



SYNEOS
BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 538 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 003044529		1ere Gachée : 08:17 (1) Quantité : 3.00 m3		Date : 25/09/2026 reg2609236562 Réf. commande(2) :		Zone : SOUS CENTRALE Véhicule : SC SOUS CENTRALE Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : NEUILLY SUR MARN	
Client : C9258360 SYNEOS NEUILLY NOCEEENNE D 18 B PROMENADE MARX DORMO 93460 Gournay-sur-Marne				Chantier : SC SOUS CENTRALE SOUS CENTRALE		CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 8.50 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 3.00		 	
Code Formule 5JSAS3%D04	Désignation(6)(8) Sable Stabilisé	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
Ciment(type et classe) LIGEX FPL1		Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5) 0	Résistance caractéristique(4)			
Appellation commerciale : PROD SPEC SABLE STABILISE 3% LIGEX FPL 1				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue : Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 3.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 3.00 METRE CUBE RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 3.00 METRE CUBE CONTRIBUTION ENERGETIQUE 3.00 METRE CUBE					Nom: Signature du client:		
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:							

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non