



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057044		1ere Gachée : 09:03 (1)		Date : 28/09/2026 SPM2609285997		Zone : ZONE A	
Quantité : 8.00 m3		Réf. commande(2) : 0673720003		Véhicule : 921 SYNEOS BETON-FW-921-KD		Chauffeur : BER BERNARD	
Client : 9992015 EARL TORPIER		Chantier : SOURDUN SOURDUN 11 RUE DU PUIT DES CHAMPS 77171 Sourdun		Centrale : HERME		CONSEILS DE SECURITE	
ARRIVEE CHANTIER réelle	DECHARGEMENT debut fin	DEPART chantier	RETOUR centrale	Quantite Origine : 20.00 m3 Quantite Restante : 4.00 m3 Livree Reelle : 8.00		en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule	Désignation(6)(8)	Certification	Classe d'exposition(3)	Classe chlorure	Consistance(7)	Dmax	
1C30FXF2S3D20	BPS		XF2	CL 0,65	S3	20	
Ciment(type et classe) CEM III/A 42.5 N LH			Additions(type)	Dosage(C+Ka)(5)	Résistance caractéristique(4)		
				0	C30/37		
Appellation commerciale : BPS XF2 XC4 C30/37 S3 D20 CEM I CEM III/A 42.5 N LH-PMES				Température :			
Mode de livraison :				N° Grue :			
				Retour béton			
SERVICES			ADJUVANTS		LIVRAISON RECEPTIONNEE		
CONTRIBUTION CARBONE 8.00 METRE CUBE			AER 1.10		Nom: Signature du client:		
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 8.00 METRE CUBE			PRE				
RESPONSABILITE ELARGIE DU 8.00 METRE CUBE							
PRODUCTEUR 8.00 METRE CUBE							
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 8.00 METRE CUBE							
Ajout d'ingrédients sur chantier(9):							
Type et quantité:							
Demandeur:							

(1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée

(2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié

(3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm

(4) contrôle de la résistance sur cubes.

(5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.

(6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.

(7) ou rapport E/C suivant la spécification.

(8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN

(9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non