



SYNEOS

BÉTON

18 bis, Promenade Marx-Dormoy - 93460 Gournay-sur-Marne
Tél. : 01 43 05 30 30 - Fax : 01 43 05 24 97
beton@syneos.eu - www.syneos.eu

ILE DE FRANCE BETON - S.A.S. au capital de 1 744 170 €
SIRET 338 554 502 00012 - APE 2363Z

Bon No : 004057069		1ere Gachée : 07:38 (1)		Date : 30/09/2026		SPM2609306010		Zone : SOUS CENTRALE	
Quantité : 6.00 m3				Réf. commande(2) : 4214348048				Véhicule : SC GE249SL	
Client : C9252007 EUROVIA 32 RUE JEAN ROSTAND AGENCE SENART - CS 60780 77382 COMBS LA VILLE CEDEX				Chantier : MAISON ROUGE A248.FPZ2677010				Chauffeur : SC SOUS CENTRAL Centrale : HERME	
ARRIVEE CHANTIER réelle				DECHARGEMENT debut fin		DEPART chantier		RETOUR centrale	
				Quantite Origine : 6.00 m3 Quantite Restante : 0.00 m3 Livree Reelle : 6.00				CONSEILS DE SECURITE en aucun cas nos produits ne doivent être ingurgités ou entrer en contact avec la peau au risque de provoquer des allergies des rougeurs ou des brulures	
Code Formule		Désignation(6)(8)		Certification		Classe d'exposition(3)		Classe chlorure	
6J250S1D20		BORDURE						Consistance(7) S1	
Ciment(type et classe) LIGEX FPL1				Additions(type)		Dosage(C+Ka)(5) 0		Résistance caractéristique(4)	
Appellation commerciale : BETON A BORDURE 250 S1 D20 CE CEM II						Température :			
Mode de livraison :						N° Grue : Retour béton			
SERVICES				ADJUVANTS				LIVRAISON RECEPTIONNEE	
CONTRIBUTION CARBONE 6.00 METRE CUBE								Nom: Signature du client:	
CONTRIBUTION ENVIRONNEMENTALE 6.00 METRE CUBE									
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR 6.00 METRE CUBE									
CONTRIBUTION ENERGETIQUE 6.00 METRE CUBE									
Ajout d'ingrédients sur chantier(9): Type et quantité: Demandeur:									

- (1) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la fabrication de la première gachée
- (2) Cette case est obligatoirement remplie dans le cas d'un BCPE et dans les autres cas seulement si spécifié
- (3) la classe X0 ne peut convenir que pour des bétons ne subissant aucune agression, non armés ou faiblement armés avec un enrobage d'au moins 5 cm
- (4) contrôle de la résistance sur cubes.
- (5) Dosage minimal en liant équivalent, si spécifié par le client pour les BPS; dosage nominal en ciment pour les BCP.
- (6) BCPN: Béton à Composition Prescrite dans la norme NF P18-201; BCPE: Béton à Composition Prescrite sur Etude Client.
- (7) ou rapport E/C suivant la spécification.
- (8) l'appellation PRODUIT SPECIAL ne peut être utilisée pour des bétons entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 206/CN
- (9) tout ajout sur chantier non prévu dans la formulation du béton rend le béton non conforme à la norme NF EN 206/CN. Dans le cas d'un béton certifié, il perd de facto sa certification que le sigle de certification NF, soit rayé ou non